

<b>Produktová řada</b>	<b>Interpon 100</b>		
<b>Název výrobku</b>	<b>AG0152</b>		
<b>Popis výrobku</b>	<b>RAL 3015, světle růžová, hladká, lesklá</b>		
<b>Vlastnosti prášku</b>	<b>Chemický typ</b>	Epoxy	
	<b>Oblast použití</b>	Všeobecný průmysl, pro vnitřní použití	
	<b>Distribuce částic</b>	Podle potřeby zákazníka	
	<b>Měrná hmotnost (g/cm<sup>3</sup>)</b>	1,72 ± 0,15	
	<b>Vytvrzovací podmínky</b>	12 min / 180 °C (doba při teplotě předmětu)	
	<b>Aplikace</b>	Elektrostatika (Corona) + Elektrokinetika (Tribo)	
	<b>Skladovatelnost</b>	V suchu, chladnu (pod 30 °C), nejméně 24 měsíců od data výroby.	
	<b>Bezpečnostní list</b>	<b>Ep-O (PC170)</b>	
<b>Vlastnosti vytvrzeného nátěru</b> (Specifikace produktu)	<b>Podmínky testů</b>	<b>Podkladový materiál</b>	Ocelový plech, tloušťka 0,6 ± 0,1 mm
		<b>Předúprava</b>	Odmaštění
		<b>Tloušťka filmu</b>	60 - 80µm ČSN EN ISO 2808
	<b>Číslo lesku (60°)</b>	75 - 85	TP 101 (ČSN ISO 2813)
<b>Mechanické zkoušky:</b>	<b>Přílnavost mřížkovým řezem</b>	stupeň 0	TP 96 (ČSN ISO 2409)
	<b>Hloubení (Erichsen)</b>	min. 6 mm	TP 98 (ČSN EN ISO 1520)
	<b>Úder do nátěru</b>	min. 20 cm	TP 100 (ČSN EN ISO 6272-2)
	<b>Ohyb přes trn</b>	max. 5 mm	TP 99 (ČSN ISO 1519)
<b>Korozní zkoušky</b>	<b>Solná komora</b>	240 h / Podkorodování max. 2 mm od řezu	ČSN EN ISO 9227
	<b>Kondenzační komora</b>	1000 h / Bez tvorby puchýřů nebo ztráty lesku	ČSN EN ISO 6270-1
<b>Chemická odolnost</b>	Dobrá odolnost ve většině běžných zředěných kyselinách, zásadách a olejích při běžné teplotě.		
<b>Bezpečnostní opatření</b>	Tento výrobek je určený pouze pro profesionální průmyslové použití. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nevdechujte prach. V případě nedostatečné ventilace používejte vhodný respirátor proti prachu. Další informace najdete v bezpečnostním listu.		
<b>Deklarace</b>	Tento technický list podává pouze základní informace o zmíněném produktu. Kdokoliv používá tento produkt pro jiné účely, než je určeno v tomto dokumentu, aniž by obdržel písemné potvrzení o vhodnosti produktu pro zamýšlené užití, činí tak na vlastní nebezpečí. Přes naši snahu zajistit všechny informace o produktu (prostřednictvím tohoto technického listu či jiným způsobem), není možno zajistit naší kontrolu kvality lakovaného podkladu, podmínek nanášení nebo dalších faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci produktu. Proto, pokud není písemně potvrzeno, neakceptujeme žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu, která vznikne použitím produktu. Informace obsaženy v tomto dokumentu podléhají změnám s ohledem na naše zkušenosti a kontinuální vývoj produktu.		