

Technický list

AkzoNobel Powder Coatings
Interpon 610 – MN100GF

Popis produktu	<p>Interpon 610 je řada polyesterových práškových barev bez obsahu TGIC, určená pro venkovní použití. Tato řada nabízí vynikající odolnost vůči UV záření a klimatickým vlivům i v případě aplikace jedné vrstvy na různé povrchy.</p> <p>Práškové barvy Interpon 610 jsou k dispozici v celé škále barev, různých provedeních povrchu jako lesklé, pololesklé, matné nebo texturní a mohou být vyrobeny podle požadavků zákazníka.</p>													
Vlastnosti prášku	<p>Chemický typ</p> <p>Lesk (EN ISO 2813 (60°))</p> <p>Distribuce částic</p> <p>Měrná hmotnost</p> <p>Skladovací podmínky</p> <p>Skladovatelnost</p> <p>Vytvrzovací podmínky (teplota objektu)</p>	<p>Polyester bez TGIC</p> <p>50-70</p> <p>Vhodná pro elektrostatické nanášení</p> <p>1,35 – 1,5 g/cm³ v závislosti na odstínu</p> <p>V suchu, chladu a teplotě pod 25°C <i>(otevřené krabice musí být znovu uzavřeny)</i></p> <p>12 měsíců</p> <p>10 minut při 200°C</p>												
Podmínky testů	<p>Níže uvedené výsledky byly získány na základě mechanických a chemických zkoušek provedených v laboratorních podmínkách (není-li uvedeno jinak) a jsou pouze informativního charakteru. Skutečné vlastnosti závisí na podmínkách, při kterých je produkt používán.</p> <table border="1" data-bbox="384 1283 1501 1417"> <tr> <td>Podkladový materiál</td> <td colspan="2">Gold Seal leštěná ocel</td> </tr> <tr> <td>Předúprava</td> <td colspan="2">Zinečnatý fosfát</td> </tr> <tr> <td>Tloušťka filmu</td> <td colspan="2">60 mikrometrů</td> </tr> <tr> <td>Vypalování</td> <td colspan="2">10 minut při 200°C (teplota objektu)</td> </tr> </table>		Podkladový materiál	Gold Seal leštěná ocel		Předúprava	Zinečnatý fosfát		Tloušťka filmu	60 mikrometrů		Vypalování	10 minut při 200°C (teplota objektu)	
Podkladový materiál	Gold Seal leštěná ocel													
Předúprava	Zinečnatý fosfát													
Tloušťka filmu	60 mikrometrů													
Vypalování	10 minut při 200°C (teplota objektu)													
Mechanické zkoušky	<p>Přilnavost mřížkovým řezem</p> <p>Hloubení (Erichsen)</p>	<p>ISO2409 (2mm mřížka) GT0</p> <p>ISO1520 Splňuje 5 mm</p>												
Testy odolnosti	<p>Solná komora</p> <p>Kondenzační komora</p>	<p>ISO9227 Bez tvorby puchýřků, podkorodování max. 2 mm od řezu, bez změny vzhledu (240 hodin)</p> <p>ISO 6270-2 Bez tvorby puchýřků, bez změny vzhledu (240 hodin)</p>												
Předúprava	<p>Hliníkové, ocelové nebo pozinkované povrchy musí být odmaštěny a zbaveny nečistot. Použití železitého fosfátu a zejména odlehčeného zinečnatého fosfátu zlepšuje odolnost vůči korozi u barevných kovů.</p> <p>Hliníkový podklad musí být předupravenem chromátováním.</p>													

Interpon 610

Aplikace	Práškové barvy Interpon 610 jsou určeny k nanášení manuálními nebo automatickými elektrostatickými nanášecími systémy nebo elektrokinetickými (tribo) nanášecími systémy. Nespoteřovaná prášková hmota může být znovu vrácena zpět do aplikačního systému, pokud je dané zařízení vybaveno příslušným recyklačním systémem.
Bezpečnostní opatření	Viz informace v bezpečnostním listu (MSDS) k dispozici v AkzoNobel.
Důležitá poznámka	POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ Důležitá poznámka: Tento technický list podává pouze základní informace o zmíněném produktu. Kdokoliv používá tento produkt pro jiné účely, než je určeno v tomto dokumentu, aniž by obdržel písemné potvrzení o vhodnosti produktu pro zamýšlené užití, činí tak na vlastní nebezpečí. Přes naši snahu zajistit všechny informace o produktu (prostřednictvím tohoto technického listu či jiným způsobem), není možno zajistit naši kontrolu kvality substrátu, podmínek nanášení nebo dalších faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci produktu. Proto, pokud není písemně potvrzeno, neakceptujeme žádnou zodpovědnost za jakoukoliv škodu (jinou než úmrtí nebo zranění následkem našeho zanedbání), která vznikne použitím produktu. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám s ohledem na naše zkušenosti a neustálý vývoj produktu. Značky výrobků zmíněné v tomto technickém listu jsou ochrannými známkami nebo licencované AkzoNobel.

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. T +420 553 692 275
Podvihovská 376/14 F +420 553 692 455
Opava 9 - Komárov
747 70
CZECH REPUBLIC

Copyright © 2015 Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Interpon je registrovanou značkou společnosti AkzoNobel.
Interpon 610- Issue 6
Issued: 16/03/2015

Interpon[®]